

Anti Graffiti Primer

Transparente 63-13-5500
Blanco 63-13-5501

Imprimación base para Anti Graffiti Coating WB

Descripción del Producto

Imprimación resistente a los disolventes con base acrílica, excelente adherencia a madera desnuda, ladrillo, hormigón, fibro cemento, mampostería, superficies de metal preparadas convenientemente, murales y superficies previamente pintadas. Ventajas: bajo olor, rápido secado, fácil aplicación y se limpia con agua.

Anti Graffiti Primer puede utilizarse como imprimación para ladrillo, hormigón, mampostería, madera, paredes de cartón yeso y superficies con revestimiento.

Propiedades

Secado rápido
Casi inodoro
Excelente adherencia

Características químicas

Emulsión acrílica

Datos característicos del producto

Densidad:	aprox. 1.24 gr/cm ³ (blanco)
Color:	Blanco
Tiempo de secado:	Secado al tacto; 30 min. / secado duro: 60 min. / Repintado: 16 – 24 horas
Punto de inflamación:	>100°C
Sólidos %:	Aprox. 30%
Rendimiento teórico:	Depende de la porosidad; 8 - 10 m ² /lt
Limpieza de equipos:	Agua
Dilución:	No se diluye
VOC:	(cat. A.j): 140 g/l VOC (2010). Este producto contiene: < 140 g/l

Ver la FDS para más detalles.

Anti Graffiti Primer

Transparente 63-13-5500

Blanco 63-13-5501

Condiciones Ambientales

Aplicar a temperaturas por encima de 10°C y por debajo de 35°C. La temperatura de la superficie debe ser al menos de 3°C por encima del punto de rocío para evitar la condensación de la humedad en la superficie. También debe evitar que se produzca condensación en la capa aplicada durante la fase de secado inicial. Los tiempos de secado pueden aumentar cuando la aplicación y el secado se producen a temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 35°C.

Aplicación

Remueva bien con un agitador de pintura ancho antes y durante la aplicación. Aplicar 1 mano de Anti Graffiti Primer con un espesor máximo de la capa en seco de 20 micras (dependiendo de la porosidad de la superficie). **Nota: no aplique una capa gruesa, ya que esto puede afectar al rendimiento de la capa superior**, por ejemplo, la capa de acabado no alcanzará su verdadera dureza o resistencia química y se dañará si se aplica Remover Líquid.

Para usos específicos sobre otras superficies, consulte las hojas técnicas de información.

Embalaje

Envase metálico: 1 Lt / 5 Lt / 10 Lt

Limpieza de herramientas

Agua caliente



Quimfor Systems, S.L.
C/ Miguel Servet, 7 bajo izq.
46015 - Valencia
Telf. 34 96 334 61 05

email: quimfor@quimforsystems.com
web: www.quimforsystems.com

Technical Data Sheet

página 3 de 3

Anti Graffiti Primer

Transparente 63-13-5500
Blanco 63-13-5501

Almacenamiento y vida útil

La vida útil es de aproximadamente 12 meses si está almacenado en su envase original cerrado. Almacenar en un lugar fresco, protegido de heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Seguridad, disposición y información medioambiental

Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición o en nuestra página Web.

Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante se podrá derivar del contenido de esta hoja de información.